



Техническая информация о продукте

Пластификатор Оксапласт

ТС 430714 с изм.1-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Пластификатор Оксапласт – смесь диоксановых эфиров.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пластификатор Оксапласт используется в качестве пластификатора для пластмасс и эластомеров.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя
Внешний вид	ТУ 20.59.59-029-05766801	Не расслаивающаяся жидкость коричневого цвета
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	не ниже 170
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 18995.1 или ГОСТ 3900	1,08 – 1,12
Кислотное число, мг КОН/г	ТУ 20.59.59-029-05766801	не более 0,3
Массовая доля летучих веществ, %	ГОСТ 8728	не более 0,7
Массовая доля воды, %	ГОСТ 14870	не более 0,2
Кинематическая вязкость при 25 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	не более 300

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах всеми видами транспорта

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями её использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Январь 2025