



Полиэфир простой ПП-4202-2Б-30

Полиэфир простой ПП-4202-2Б-30, нейтральный продукт марки ПП 4202-2Б-30Н (ПП-Н) и щелочной продукт марки ПП 4202-2Б-30Щ (ПП-Щ)

ТУ 2226-039-05766801-2000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Полиэфир простой ПП-4202-2Б-30 – продукт последовательного присоединения к этиленгликолю сначала окиси пропилена, затем окиси этилена в присутствии щелочного катализатора; выпускающийся в двух модификациях – нейтральный продукт ПП-Н и щелочной продукт ПП-Щ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полиэфир простой ПП-4202-2Б-30 предназначен для производства реагентов-деэмульгаторов нефти.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя	
		ПП-Н	ПП-Щ
Внешний вид	Визуально	Прозрачная вязкая жидкость без механических примесей от бесцветной до желтой окраски	
Гидроксильное число, мг КОН/г	ГОСТ 25261, разд. 3.1	25,0-33,0	27,0-35,0
pH	ГОСТ 25241	5,50-7,50	-
Динамическая вязкость при 50°C, мПа·с	ОСТ 6-05-422	210-300	
Температура посветления, °C	Визуально	55-70	
Йодное число, г йода/100г	ГОСТ 25240	не более 2,5	

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами крытого транспорта

Information contained in this document is accurate and reliable to the best of our knowledge at the date of publication. SIBUR makes no guarantees or representations whatsoever as to the accuracy or completeness of the information contained herein and is not liable for the consequences of its use or in the event of any typing errors. Our products are intended for sale to industrial and commercial clients. It is the client's responsibility to test our products to make sure that they are suitable for a specific purpose of the customer. The client is also responsible for the recycling, appropriate, safe and legal use of our products.

May 2023

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: serviceDBP@sibur.ru