

ОПИСАНИЕ

PP H350 FF/3 – гомополимер пропилена с узким молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется высокой текучестью, улучшенным составом рецептуры стабилизации, исключая обесцвечивание готовых изделий и обеспечивающим сбалансированные физико-механические характеристики для получения высококачественных нетканых материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

PP H350 FF/3 предназначен для производства волокон, нетканых материалов, термоскрепленных и иглопробивных полотен, агротекстиля, а также предметов личной гигиены.

Свойства	Условия	Методика	Типичные значения*
Реологические			
Показатель текучести расплава	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	35 г/10 мин
Механические			
Предел текучести при растяжении	50 мм/мин	ISO 527-1	33 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	50 мм/мин	ISO 527-1	11 %
Модуль упругости при изгибе	50 мм/мин	ISO 178	1300 МПа
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом	23 °C	ISO 180	2,8 кДж/м ²
Теплофизические			
Температура размягчения по Вика	10 Н	ISO 306	152 °C
Температура изгиба под нагрузкой	0,45 МПа	ISO 75-2	85 °C

*Указанные значения являются типичными и не рассматриваются для составления спецификации.

ООО «Запсибнефтехим»
626150, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона
Тел.: 8 (3456) 398-056, 398-722
Факс: 8 (3456) 266-449
Website: <http://www.zsnh.sibur.ru/>

ООО «Сибур»
Дирекция Базовых Полимеров
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3
Тел.: 8 (495) 777-55-00
E-mail: servicedbp@sibur.ru