



Техническая информация о продукте

Полиэфир простой ПП-294

ТУ 20.16.40-210-05766801-2020

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Полиэфир простой ПП-294 – продукт взаимодействия окиси пропилена с водным раствором этилендиамина.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полиэфир простой ПП-294 используется для получения жестких полиуретановых материалов в качестве основных полиольных компонентов и катализаторов.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя
Внешний вид	Визуально	Прозрачная жидкость от бесцветной до слабожелтой окраски без посторонних примесей
Гидроксильное число, мг КОН/г	ГОСТ 25261, разд. 3.1	720-800
Массовая доля азота, %	Титрование	9,1-10,0
Динамическая вязкость при 50°C, мПа·с	ОСТ 6-05-422	1500-2000
Массовая доля воды, %	ГОСТ 14870, разд. 2	не более 0,1

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами крытого транспорта. Допускается транспортировка в бочках или автоцистернах при наличии документа о чистоте емкости

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: serviceDBP@sibur.ru

Information contained in this document is accurate and reliable to the best of our knowledge at the date of publication. SIBUR makes no guarantees or representations whatsoever as to the accuracy or completeness of the information contained herein and is not liable for the consequences of its use or in the event of any typing errors. Our products are intended for sale to industrial and commercial clients. It is the client's responsibility to test our products to make sure that they are suitable for a specific purpose of the customer. The client is also responsible for the recycling, appropriate, safe and legal use of our products.

May 2023