

## ОПИСАНИЕ

SIBEX® PP H552 IM/2 – гомополимер пропилена со стандартным молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется высокой текучестью, специальным составом рецептуры стабилизации, обеспечивающим высокую скорость переработки и улучшенные физико-механические характеристики изделий.

## ПРИМЕНЕНИЕ

SIBEX® PP H552 IM/2 предназначен для скоростного производства изделий с высокой жёсткостью методом инжекционного формования.

Свойства		Методика	Типичные значения*
<b>Реологические</b>			
Показатель текучести расплава	(230 °C/2.16 кг)	ASTM D1238	55 г/10 мин
<b>Механические</b>			
Предел текучести при растяжении	(50 мм/мин)	ASTM D638	38 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	(50 мм/мин)	ASTM D638	8 %
Модуль упругости при изгибе	(50 мм/мин)	ASTM D790	1800 МПа
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом	(23 °C)	ASTM D256	32 Дж/м
Твердость по Роквеллу		ASTM D785	105
<b>Теплофизические</b>			
Температура размягчения по Вика	(10 Н)	ASTM D1525	160 °C
Температура изгиба под нагрузкой	(0.45 МПа)	ASTM D648	131 °C

\*Типичные значения; не для составления спецификации.

ООО «НПП Нефтехимия»  
109429, г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д.1, стр. 36  
Тел.: 8 (495) 287-34-33  
Website: <http://www.neftekhimia.ru/>

ООО «Сибур»  
Дирекция Базовых Полимеров  
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3  
Тел.: 8 (495) 777-55-00  
E-mail: [servicedbp@sibur.ru](mailto:servicedbp@sibur.ru)