

### ОПИСАНИЕ

PP I302 IM/5 – блоксополимер пропилена с этиленом со стандартным молекулярно-массовым распределением. Структура сополимера и специальный пакет добавок, содержащий нуклеатор и антистатик, обеспечивают улучшенный баланс физико-механических свойств. Продукт характеризуется выгодным сочетанием хорошей жесткости и ударной вязкости.

### ПРИМЕНЕНИЕ

PP I302 IM/5 рекомендован для производства литевых изделий, обладающих улучшенным балансом жесткости и ударопрочности, в частности, упаковки, посуды, автомобильных изделий. Используется для производства компаундов.

Свойства	Условия	Методика	Типичные значения*
<b>Реологические</b>			
Показатель текучести расплава	230 °C /2.16 кг	ASTM D1238	30 г/10 мин
<b>Механические</b>			
Предел текучести при растяжении	50 мм/мин	ASTM D638	25 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	50 мм/мин	ASTM D638	5 %
Модуль упругости при изгибе	1.27 мм/мин	ASTM D790	1250 МПа
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом	23 °C	ASTM D256	90 Дж/м
	- 20 °C	ASTM D256	55 Дж/м

\*Типичные значения; не для составления спецификации.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
423574, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 23  
Тел.: +7 (8555) 37-70-09  
Website: [www.nknh.ru](http://www.nknh.ru)

ООО «Сибур»  
Дирекция Базовых Полимеров  
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3  
Тел.: 8 (495) 777-55-00  
E-mail: [techservice@sibur.ru](mailto:techservice@sibur.ru)