



Полиэфир простой ПП-6003-2Б-18

Полиэфир простой ПП-6003-2Б-18, нейтральный продукт марки ПП 6003-2Б-18Н (ПП-Н) и щелочной продукт марки ПП 6003-2Б-18Щ (ПП-Щ)

ТУ 20.16.40-240-05766801-2020

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Полиэфир простой ПП-6003-2Б-18 – продукт, выпускающийся в двух модификациях: нейтральный продукт ПП-Н и щелочной продукт ПП-Щ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полиэфир простой ПП-6003-2Б-18Н применяется для получения микроячеистых ударопоглощающих пенополиуретанов;

Полиэфир простой ПП-6003-2Б-18Щ используется в качестве компонента деэмульгаторов водно-нефтяных эмульсий.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя	
		ПП-Н	ПП-Щ
Внешний вид	Визуально	Вязкая жидкость от бесцветной до темно-желтой окраски, без механических включений, допускается опалесценция	Вязкая прозрачная жидкость от бесцветного до коричневого цвета, допускается опалесценция
Гидроксильное число, мг КОН/г	ГОСТ 25261, разд. 3	25,0-29,0	26,0-31,0
pH	ГОСТ 25241	5,50-7,50	12,40-13,50
Динамическая вязкость при 25°C, мПа·с	ОСТ 6-05-422	1000-1300	1000-2000
Массовая доля воды, %	ГОСТ 14870, разд. 2	не более 0,1	не менее 0,3
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 25210, разд. 3	не более 0,1	-
Йодное число, г йода/100г	ГОСТ 25240	не более 2,5	-

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами крытого транспорта в упакованных бочках/контейнерах, а также наливом в железнодорожных и автоцистернах. Допускается транспортировка в таре потребителя при наличии документа о чистоте тары

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: serviceDBP@sibur.ru