

АБС-ПЛАСТИК
ABS 0445E, 0475E, 0646, 1035, 1434, 1534, 2332, 3432

Предназначен для изготовления методами литья под давлением, экструзии и термоформования изделий технического и бытового назначения, в том числе изделий контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами и игрушек.

Химическое название:
Эмпирическая Формула:
Технические условия:

Полимер проп-2-еннитрила с бута-1,3-диеном и этинил-бензолом
[[C₃H₃N]_k[C₄H₆]_m[C₈H₈]_n]_x
ТУ 2214-159-05766801-2011

Наименование показателя	Значение								Метод испытаний
	ABS 0445E	ABS 0475E	ABS 0646	ABS 1035	ABS 1434	ABS 1534	ABS 2332	ABS 3432	
ПТР - Показатель текучести расплава, гр/10 мин	4,0 ± 1,5	4,5 ± 1,5	6,0 ± 1,5	10,0 ± 1,5	14,0 ± 3,0	15,0 ± 3,0	23,0 ± 3,0	33,0 ± 5,0	ASTM D1238
Температура размягчения по Вика, °С, не ниже	100	100	104	98	97	100	90	95	ASTM D1525
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м ² , не менее	15	20	12	10	11	10	11	11	ISO 180
Глянец под углом 20°, не менее	-	-	-	-	-	50	60	60	ASTM D523
Глянец под углом 60°, не менее	60	60	60	50	70	-	-	-	ASTM D523
Массовая доля остаточного стирола, %, не более	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	По 4.6 наст.ТУ

Форма выпуска:

Гранулы

Упаковка:

Полиэтиленовые мешки, насыпью в полимеровозах

Транспортировка:

Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом подвижном составе.

Хранение:

В крытом отапливаемом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.

ОКПО 78013185
ОГРН 1057747421247

тел.: +7 (495) 777-55-00

Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30, г. Тобольск, Тюменская область, 626150

ИНН 7727547261
КПП 997550001

e-mail: info@sibur.ru
www.sibur.ru

Почтовый адрес:
ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1
Москва, ГСП-7, 117997