



Техническая информация о продукте

Полиэфир простой Лупранол

марки 3402 НК, 3422 НК, 3424 НК, VP 9264 НК, TP 1000 НК

ТУ 20.16.40-190-05766801-2016

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Лупранолы марок 3402 НК, 3422 НК, 3424 НК, VP 9264 НК, TP 1000 НК получаютcя щелочной полимеризацией окиси пропилена с использованием стартового вещества этилендиамина для марки 3402 НК, суспензии кристаллического сорбита в пропиленгликоле для марки 3422 НК, суспензии сахара и пентаэритрита в диэтиленгликоле для марки 3424, суспензии сахара в глицерине для марок VP 9264 НК и TP 1000 НК с последующей фосфатно-сорбционной очисткой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Лупранолы марок 3402 НК, 3422 НК, 3424 НК, VP 9264 НК, TP 1000 НК предназначены для производства жестких полиуретановых пен, используемых для заполнения полостей (марка 3402 НК), используемых в изготовлении теплоизоляционных материалов в производстве холодильников и теплоизоляции трубопроводах (марки VP 9264 НК и TP 1000 НК), в различных областях применения (марки 3422 НК и 3424 НК).

Показатель	Метод анализа	Значение показателя				
		марка 3402 НК	марка 3422 НК	марка 3424 НК	марка VP 9264 НК	марка TP 1000 НК
Внешний вид	Визуально	Вязкая однородная прозрачная жидкость	Коричневая вязкая жидкость	Прозрачная вязкая жидкость		
Гидроксильное число, мг КОН/г	ГОСТ 25261	445-495	470-510	375-430	790-820	158-178
Вязкость динамическая при 25 °С, мПа·с	Титрование	4600-5350	18000-27500	2000-2350	1200-1350	200-350
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 14870 п.2	0,15			0,10	
Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ 25210	-	0,02	0,017	0,3	0,03
Щелочность, ppmK ⁺ , не более	Вискозиметрия	-	80	110	200	100
Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	ГОСТ 18522	500		-	50	

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями её использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Сентябрь 2023

Цветность по йодометрической шкале, мг I ₂ /100 см ³ , не более	ГОСТ 19266	-	-	160	-	-
---	------------	---	---	-----	---	---

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах всеми видами транспорта

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru