



Техническая информация о продукте

Полиэфир простой ПП-3003

ТУ 20.16.40-225-05766801-2020

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Полиэфир простой ПП-3003 – продукт алкоголятной полимеризации окиси пропилена на глицерине.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полиэфир простой ПП-3003 применяется в производстве эластичных пенополиуретанов.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя
Внешний вид	Визуально	Прозрачная вязкая жидкость
Гидроксильное число, мг КОН/г	ГОСТ 25261, разд. 3	51,0-56,0
pH	ГОСТ 25241	6,00-7,50
Массовая доля воды, %	ГОСТ 14870, разд. 2	не более 0,1
Вязкость динамическая при 25°C, мПа·с	ОСТ 6-05-422	450-550
Цветность, единицы Хазена	ГОСТ 18522, разд. 1	не более 70
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 25210, разд. 3	не более 0,05
Йодное число, г йода/100г	ГОСТ 25240	не более 1,50
Массовая концентрация иона калия, мг/дм ³	ОСТ 6-05-422	не более 5

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами крытого транспорта, а также наливом в железнодорожных и автоцистернах. Допускается транспортировка в таре потребителя при наличии документа о чистоте тары

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: serviceDBP@sibur.ru

Information contained in this document is accurate and reliable to the best of our knowledge at the date of publication. SIBUR makes no guarantees or representations whatsoever as to the accuracy or completeness of the information contained herein and is not liable for the consequences of its use or in the event of any typing errors. Our products are intended for sale to industrial and commercial clients. It is the client's responsibility to test our products to make sure that they are suitable for a specific purpose of the customer. The client is also responsible for the recycling, appropriate, safe and legal use of our products.

May 2023