

## ОПИСАНИЕ

PP R015 TF/5 – статистический сополимер пропилена с этиленом. Структура сополимера и специальный состав пакета добавок, содержащий антистатик и нуклеатор, обеспечивают улучшенный баланс физико-механических свойств. Продукт обладает улучшенными оптическими свойствами.

## ПРИМЕНЕНИЕ

PP R015 TF/5 предназначен для переработки методами экструзии, термоформования и экструзионно-выдувного формования. Используется для производства упаковочной тары для пищевых продуктов, бутылок и других полых изделий.

Свойства		Методика	Типичные значения*
<b>Реологические</b>			
Показатель текучести расплава	(230 °C/2.16 кг)	ISO 1133	1,8 г/10 мин
<b>Механические</b>			
Предел текучести при растяжении	(50 мм/мин)	ASTM D638	29 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	(50 мм/мин)	ASTM D638	13 %
Модуль упругости при изгибе	(1.27 мм/мин)	ASTM D790	1050 МПа
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом	(23 °C)	ISO 180	12 кДж/м <sup>2</sup>
Мутность	(пластина 1 мм)	ASTM D 1003	13 %

\*Типичные значения; не для составления спецификации.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
423574, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 23  
Тел.: +7 (8555) 37-70-09  
Website: [www.nknh.ru](http://www.nknh.ru)

ООО «Сибур»  
Дирекция Базовых Полимеров  
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3  
Тел.: 8 (495) 777-55-00  
E-mail: [techservice@sibur.ru](mailto:techservice@sibur.ru)