

ОПИСАНИЕ

PP H120 GP/3 – гомополимер пропилена со стандартным молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется оптимальным составом рецептуры стабилизации и сбалансированными физико-механическими характеристиками.

ПРИМЕНЕНИЕ

PP H120 GP/3 является продуктом общего назначения, предназначенным для производства изделий методами инжекционного формования, смесевых композиций и волокон.

Свойства	Методика	Типичные значения*	
Реологические			
Показатель текучести расплава	230 °C/2,16 кг	ISO 1133	12 г/10 мин
Механические			
Предел текучести при растяжении	50 мм/мин	ISO 527-1	35 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	50 мм/мин	ISO 527-1	10 %
Модуль упругости при растяжении		ISO 527-1	1550 МПа
Модуль упругости при изгибе		ISO 178	1475 МПа
Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом	23 °C	ISO 179	3,4 кДж/м ²

*Указанные значения являются типичными и не рассматриваются для составления спецификации.

ООО «Запсибнефтехим»
626150, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона
Тел.: 8 (3456) 398-056, 398-722
Факс: 8 (3456) 266-449
Website: <http://www.zsnh.sibur.ru/>

ООО «Сибур»
Дирекция Базовых Полимеров
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3
Тел.: 8 (495) 777-55-00
E-mail: servicedbp@sibur.ru