



Техническая информация о продукте

Полиэфир простой ПП-373

ТУ 20.16.40-243-05766801-2020

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Полиэфир простой ПП-373 – продукт щелочной полимеризации окиси пропилена и глицерина с последующей фосфатно-сорбционной очисткой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полиэфир простой ПП-373 применяется в качестве полиольного сырья при получении различных типов пенополиуретанов.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя
Внешний вид	Визуально	Прозрачная вязкая жидкость
Гидроксильное число, мг КОН/г	ГОСТ 25261, разд. 3	430-480
pH	ГОСТ 25241	5,50-7,50
Массовая доля воды, %	ГОСТ 14870, разд. 2	не более 0,1
Вязкость динамическая при 25°C, мПа·с	ОСТ 6-05-422	400-500
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 25210, разд. 3	не более 0,2

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами крытого транспорта, а также наливом в железнодорожных и автоцистернах. Допускается транспортировка в таре потребителя при наличии документа о чистоте тары

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: serviceDBP@sibur.ru