

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Флотореагент-оксаль марки Т-92 – смесь спиртов и эфиров диметилдиоксана.

ПРИМЕНЕНИЕ

Флотореагент-оксаль марки Т-92 используется в качестве пластификатора для пластмасс (пластики, пластизолы), эластомеров (резины, полиуретаны, герметики, мастики) и нефтепродуктов (битум, мазут, гудрон), а также как основа жидкостей для добычи руды и угля (реагенты для флотации, уменьшения слеживаемости, смерзания и пыления) и жидкостей для нефтегазодобычи (буровые растворы, растворители АСПО).

Показатель	Метод анализа	Значение показателя
Внешний вид	Визуально	Прозрачная, не расслаивающаяся жидкость от желтого до коричневого цвета
Массовая доля диметилдиоксана, %	Хроматографический	не более 0,2
Эфирное число, мгКОН/г	Потенциометрический	0,5 – 4,0
Массовая доля гидроксильных групп, %	Титрование	1,0 – 4,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не менее 130
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не более -30
Плотность при 20°С, г/см ³	ГОСТ 18995.1 или ГОСТ 3900	1,00 – 1,12

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах всеми видами транспорта

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями ее использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Сентябрь 2023