



Полиэфир простой ПП-5503-2-16

ТУ 2226-048-05766801-2006

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Полиэфир простой ПП-5503-2-16 – продукт алкоголятной сополимеризации окиси пропилена с окисью этилена на основе глицерина.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полиэфир простой ПП-5503-2-16 применяется в производстве полиуретановых материалов.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя
Внешний вид	Визуально	Прозрачная вязкая жидкость от бесцветной до желтой окраски
Динамическая вязкость при 25°C, мПа·с	ОСТ 6-05-422	800-1100
Гидроксильное число, мг КОН/г	ГОСТ 25261, разд. 3.1	29-33
Массовая доля воды, %	ГОСТ 14870, разд. 2	не более 0,1
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 25210	не более 0,1
pH	ГОСТ 25241	5,5-7,5
Йодное число, г йода/100г	ГОСТ 25240	не более 2,2

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами крытого транспорта. Допускается транспортировка в бочках или автоцистернах при наличии документа о чистоте емкости

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: serviceDBP@sibur.ru