

ОПИСАНИЕ

PP 8300G – блоксополимер пропилена с этиленом с низкой текучестью расплава. Структура сополимера и специальный состав пакета добавок, содержащий антистатик и процессинг, обеспечивают улучшенный баланс физико-механических свойств. Продукт характеризуется высокими жесткостью и ударной вязкостью как при комнатной, так и при низких температурах. Изделия из данного полимера имеют высокую стабильность размеров и стойкость к деформациям.

ПРИМЕНЕНИЕ

PP 8300G предназначен для производства труб, применяемых в подземных канализационных и дренажных системах, методом экструзии.

Свойства	Условия	Методика	Типичные значения*
Реологические			
Показатель текучести расплава	230 °C/2.16 кг	ASTM D1238	1.5 г/10 мин
Механические			
Предел текучести при растяжении	50 мм/мин	ASTM D638	27 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	50 мм/мин	ASTM D638	13 %
Модуль упругости при изгибе	1.27 мм/мин	ASTM D790	1150 МПа
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом	23 °C	ASTM D256	500 Дж/м
	- 20 °C	ASTM D256	50 Дж/м

*Типичные значения; не для составления спецификации.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
423574, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 23
Тел.: +7 (8555) 37-70-09
Website: www.nknh.ru

ООО «Сибур»
Дирекция Базовых Полимеров
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3
Тел.: 8 (495) 777-55-00
E-mail: servicedbp@sibur.ru