



Техническая информация о продукте
PP T172 IM/5
Термопластичный блочный
сополимер пропилена с этиленом

ОПИСАНИЕ

PP T172 IM/5 – ударопрочный термопластичный блочный сополимер пропилена с этиленом со средней текучестью расплава. Структура сополимера и специальный состав рецептуры стабилизации, содержащий нуклеатор, обеспечивают улучшенный баланс физико-механических свойств. Продукт характеризуется хорошей перерабатываемостью в сочетании с высокими ударопрочными характеристиками даже при отрицательной температуре.

ПРИМЕНЕНИЕ

PP T172 IM/5 предназначен для производства изделий методом инжекционного формования. Используется в производстве морозостойкой упаковки, контейнеров, пломбирочной продукции. Является основой для компаундов.

Свойства	Условия	Методика	Типичные значения*
Реологические			
Показатель текучести расплава	230 °C/2.16 кг	ASTM D1238	14 г/10 мин
Механические			
Предел текучести при растяжении	50 мм/мин	ASTM D638	20 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	50 мм/мин	ASTM D638	6 %
Модуль упругости при изгибе	1.27 мм/мин	ASTM D790	850 МПа
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом	23 °C	ASTM D256	650 Дж/м
	- 20 °C	ASTM D256	110 Дж/м

*Типичные значения; не для составления спецификации.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
423574, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 23
Тел.: +7 (8555) 37-70-09
Website: www.nknh.ru

ООО «Сибур»
Дирекция Базовых Полимеров
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3
Тел.: 8 (495) 777-55-00
E-mail: servicedbp@sibur.ru